

Körplast 192 LF



Sohlenklebstoff auf PUR-Basis

- Zum Kleben von Leder-, PVC-, PUR-, halogenierten TR- und Gummi-Sohlen mit Schaftmaterialien aus Leder und Synthetik
- Sehr niedrig aktivierbar
- Lichtfreundlich
- Kaltkontakt
- Zum Einlegen von Decksohlen und Fußbetten

TECHNISCHE DATEN

Basis	Polyurethan, lösemittelhaltig	
Farbe	Transparent	
Dichte	0,81	g/cm ³
Viskosität bei +20°C	3400	mPas
Aktivierungstemperatur	45–55	°C
Verstärker	Köracur TR 400, TR 280, TR 203	
Mischungsverhältnis	5–10	%
Topfzeit	4–6	h bei Zugabe von Köracur TR 400
	6–8	h bei Zugabe von Köracur TR 280
	20–24	h bei Zugabe von Köracur TR 203
Ablüßzeit	20	min bis 3 Wochen – ohne Verstärker (materialabhängig)
	20–90	min – mit Verstärker

VERARBEITUNG

Verarbeitungstemperatur

Klebstoff und zu klebende Materialien nicht unter +18°C verarbeiten. Unterkühlten Klebstoff vor der Verarbeitung mindestens 3 Tage bei +25°C bis +30°C temperieren und vor der Verarbeitung gut aufrühren.

Arbeitsvorbereitung

Leder-, Gummi- und PUR-Sohlen sowie Zwickeinschläge sorgfältig aufrauen. Für PUR-Sohlen, die nicht geraut werden können, empfehlen wir das Vorstreichen mit **Körabond PUR 50 / PUR 65**.

TR-Sohlen und schwer klebbare Gummi-Sohlen müssen mit **Halosol W 5 FL / Halosol 6** halogeniert werden.

PVC-Sohlen müssen zur Entfernung oberflächlicher Verschmutzungen mit **Körasolv M** abgewaschen werden. Polyamid-Sohlen müssen mit **Körabond 5** vorgestrichen werden.

Für saugfähige und lockerfasrige Leder empfehlen wir das Vorstreichen mit **Körplast 173 / Körplast 174 NV**, für extrem fettige Leder **Körplast 154 LF**.

Klebung

Die Klebeflächen der vorbehandelten Sohlen (Ablüßzeiten der Vorstriche beachten) werden mit **Körplast 192 LF** eingestrichen.

Für den Einstrich der gerauten Zwickeinschläge wird dem Klebstoff 5 % Kö-Verstärker (**Köracur TR 400, TR 280, TR 203**) zugesetzt.

Nach mindestens 20 min Ablüßzeit (bei Zugabe von Verstärker 90 min. nicht überschreiten) Sohle durch Wärmeaktivierung auf +45°C bis +55°C aktivieren.

Sohle setzen und pressen.

Der Pressdruck richtet sich nach der Härte des Sohlenmaterials, die Pressdauer beträgt in der Regel 8–15 Sekunden.

LÖSUNGS- UND REINIGUNGSMITTEL

Körasolv PU, Körasolv M

BESONDERE HINWEISE

Arbeitsgeräte

Pinsel oder Maschine

Lagerung

6 Monate bei +18°C.

Arbeitsbehälter und Lagergefäße stets gut verschlossen halten, um ein Eindicken durch Verdunsten der Lösemittel zu vermeiden.

SICHERHEIT

Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten. Bewahren Sie das EG-Sicherheitsdatenblatt des von Ihnen eingesetzten Produktes griffbereit auf. Es gibt wertvolle Hinweise für den sicheren Umgang, zur Entsorgung und bei Unfällen.

LIEFEREINHEITEN

15 kg Gebinde

PRODUKTNUMMER

C28250

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseren Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH

Zweibrücker Str. 200 D-66954 Pirmasens
Telefon +49 6331 56-2000
Telefax +49 6331 56-1999

Postfach 2162
eMail
Internet

D-66929 Pirmasens
info@koe-chemie.de
www.koe-chemie.de



DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 044853
ISO 14001:2004
Zertifikat: 01 104 053913
OHSAS 18001:1999
Zertifikat: QA 05 116 4030