Technisches Datenblatt

NAS Sekundenkleber

niedrigviskos

- REACH registriert
- **Nicht** enthalten in diesem Produkt:

Amine, Benzol, Benzolperoxid, Biozide, Bisphenol, DEHP, Erdnussöl, Halogen, Latex, Nanopartikel, persistente, perluorierte oberflächenaktive Substanzen, PFOA, PFOX, Phtalate, Silikon

Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.

Basis:		Ethyl Cyanacrylat
Farbe:		transparent
Viskosität 20°C:	cP	90-120
Dichte:	g/cm³	1,05-1,10
Flammpunkt:	°C	85
Endfestigkeit:	Std.	24
Max. Spaltfüllvermögen:	mm	0,05
Temperaturbeständigkeit von:	°C	-60 bis +80
Zugscherfestigkeit ISO4587:	N/mm²	20
Lagerzeit bei 5°C bis 8°C:	Mt.	12

Verarbeitungshinweise:
Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. NAS Kleber dünn, einseitig auftragen und die zu verbindenden Teile fügen und zusammenpressen. Die Handfestigkeit ist nach ca. 1-2 Sekunden und die Endfestigkeit nach 24 Stunden erreicht.NAS Kleber Rapidkleber härtet bei Raumtemperatur und unter Kontaktdruck in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit aus. Die optimale relative Luftfeuchtigkeit soll ca. 65% betragen. Um die Aushärtung zu beschleunigen, kann unser Aktivator Nr. 9 eingesetzt werden. Bei Werkstoffen wie PP, PE, PTFE oder Silikon müssen die Teile mit z.B. unserem MD Primer Nr. 7 vorbehandelt werden.

Am hohen Teich 11 - 44359 Dortmund - Tel: 0231 171999 - info@langlauf-schuhbedarf.de - www.schuhbedarf.de

Die Angaben in diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Sicherheitsdatenblätter nach geforderter Norm sind für alle Produkte auf Wunsch erhältlich.

Materialkombinationen:

Werkstoff	NAS Sekundenkleber
Metall	
Kunststoff*	
Gummi	++
EPDM-Elastomere	+
Holz	
Glas/Keramik	
Leder	
Besonderheit	Bleibt elastisch

geeignet +
bevorzugt geeignet ++

Lagerung:
Kühl, trocken und dunkel, Optimale Temperatur: 6°C – 8°C

RoHS konform

Am hohen Teich 11 - 44359 Dortmund - Tel: 0231 171999 - info@langlauf-schuhbedarf.de - www.schuhbedarf.de

Die Angaben in diesem Produkt sind nach unserem besten Wissen erstellt worden und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Vor Anwendung sollten eingehende Versuche durchgeführt werden, dabei stellt dieser Prospekt eine Grundlage dar. Die Verantwortung für eventuelle Maßnahmen zum Schutze von Eigentum und Personen trägt der Anwender. Sicherheitsdatenblätter nach geforderter Norm sind für alle Produkte auf Wunsch erhältlich.